

ТЕКС

ШПАТЛЕВКА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ

ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



Тип	Шпатлевка водно-дисперсионная для выравнивания стен и потолков внутри сухих и влажных помещений под окраску или оклеивание обоями. Подходит для заделки швов между гипсокартонными плитами с использованием самоклеящейся ленты или серпянки.
Область применения	Предназначена для внутренних работ в сухих и влажных помещениях по оштукатуренным и бетонным поверхностям, гипсокартонным плитам.
Объекты применения	Применяется для шпатлевания стен и потолков в кухнях, ванных, коридорах и других сухих и влажных помещениях.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий
8 800 700 44 22

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России
бесплатный

ШПАТЛЕВКА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ВЛАГОСТОЙКА ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колеровка/цвет	Белый.
Расход	0,6-1,4 м ² /кг при толщине слоя до 1 мм. Расход зависит от состояния поверхности и толщины слоя.
Фасовки	17кг
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания	При t (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 4 часа при толщине слоя 1 мм. В случае нанесения толщины слоя более 1 мм время высыхания может быть увеличено. Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 24 часов.
Плотность (кг/л)	1,7 кг/л.
Сухой остаток по массе (%)	62-70%
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. ВНИМАНИЕ! При оттаивании после заморозки допускается расслоение шпатлевки. Перед применением тщательно перемешайте шпатлевку до однородного состояния.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий
8 800 700 44 22

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России
бесплатный

ШПАТЛЕВКА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ВЛАГОСТОЙКА ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Окрасочные работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка поверхности	Поверхность очистить от загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты выровнять штукатурным раствором. Поверхность прогрунтовать водно-дисперсионными грунтовками ТЕКС. Поверхность должна быть сухой.
Нанесение	Перед применением шпатлевку тщательно перемешать! Наносить шпателем на сухую подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Рекомендуемая толщина слоя до 5 мм.
Очистка инструментов	По окончании работ инструменты промыть водой.
Окружающая среда и безопасность	Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте! Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий
8 800 700 44 22

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России
бесплатный